



偕盛企業股份有限公司  
SHARE SHEEN ENTERPRISE CO., LTD.

台灣省高雄市左營區光興街 56 號 3 樓  
3F, No. 56, Kuang-Hsing Street, Tso Ying  
District, Kaohsiung, Taiwan, R. O. C.  
Tel : (07)556-8926 Fax : (07)556-8561  
E-mail : shareshn@ms57.hinet.net  
http : //www.share-sheen.com.tw

TECHICAL DATA SHEET

Hot Melt Glue Type : ST-HM24 / 熱熔膠 型號 : ST-HM24

Items / 項目		Standard / 標準	Test Method / 試驗方法
Main ingredients / 主成份		Synthetic resin of hot plasticity / 熱塑性樹脂	
Size (Length x Diameter) / 尺寸(長 x 直徑)		Approx. 6mm x 4mm	
Form / 外觀		Pellet / 粒狀	Sight
Color / 色澤		Yellow / 黃色	Sight
Viscosity / 黏度 (mPa.s)	180°C	9350	Brookfield Viscometer LVDV II+ / Brookfield 黏度計 LVDV II+
	160°C	14300	
Softening point(°C) / 軟化點(°C)		102	Ring & Ball / 環球法
Open time(sec) / 開放時間(秒)		8~10	
Using temperature (°C) / 使用溫度(°C)		155~170	
Setting time(min)		2~3	
Store way / 儲存方式		Dry & cool place	

Remarks/ 備註：

1. For the above, they are only for reference. / 對於上述，他們僅供參考。
2. Use temperature to avoid exceeding 200°C. Heating at high temperature for a long time, it is easy to cause stickiness of hot melt glue to reduce. / 使用溫度避免超過 200°C，長時間高溫加熱容易導致熱熔膠黏性降低。